

CARACTERÍSTICAS MÁSTICOS ANTIÁCIDOS

(Todos los Másticos Antiácidos de **CERQUISA** tienen la denominación genérica de **CERCOL**)

TIPOS		BITUMAS	POXICEM	POLICEM	VINICEM	FENOCEM	FURACEM	SIKACEM
		CARACTERÍSTICAS						
• Denominación genérica	CERCOL	(BT)	(EP)	(PL)	(VN)	(FN)	(FU)	(SK)
• Temperatura máxima de uso	0 °C	60	80	85	120	140	180	900
• Material base	Base	Asfalto	Epoxi	Poliéster	Vinil-éster	Fenólico	Furánico	Silicato
• Coloración genérica	Color	Negro	Opcional	Opcional	Opcional	Negro	Negro	Crema
• Nº de componentes	Nº	2	3	3 / 4	3 / 4	2	2	2
• Temperatura de aplicación	0 °C	220	5 / 30	5 / 30	10 / 35	10 / 30	10 / 30	5 / 35
• Tiempo útil de la mezcla	mín.	20	40	30	45	50	30	40
• Fraguado inicial	hora	1 / 2	5 / 10	8 / 24	10 / 24	12 / 24	24 / 48	4 / 5
• Fraguado completo	día	1 / 2	3 / 7	4 / 7	5 / 7	5 / 7	6 / 8	4 / 5
• Densidad aparente	Kg/l	1,7	1,9	2	1,7	1,6	1,8	1,9
• Tiempo de almacenamiento	mes	24	12	6	6	6	12	12
CERQUISA dispone de Especificación Técnica detallada para cada Mástico		Los valores indicados son orientativos. No se deben de tomar como especificaciones de recepción ni como garantía del producto						